

Краска-грунт с цинковым порошком

ПРОТЕКТ Металл Цинк

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГОТОВЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ В ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ АКТИВИРОВАННОГО ПОРОШКА ЦИНКА. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТ ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ.

Технический лист

Краска-грунт ПРОТЕКТ Металл Цинк – однокомпонентный состав на основе акриловых смол в органических растворителях, в который введен высокодисперсный активированный порошок цинка (85% цинка в сухом остатке), что позволило добиться эффекта холодного цинкования: катодной защиты металлических поверхностей от коррозии.

Состав обладает отличной укрывистостью, высокой адгезией к цветным и черным металлам. После нанесения образует прочное покрытие, устойчивое к вибрационным, ударным нагрузкам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Антикоррозионная защита металлических поверхностей
- Возможность нанесения на металлическую поверхность со следами ржавчины
- Высокое содержание цинка в сухом остатке - 85%
- Высокая стойкость к истиранию и механическим нагрузкам
- Повышенная морозостойкость до - 70 °С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от грязи, жира, масла и других загрязнений, которые могут ослабить адгезию материала с основанием. Пескоструйная обработка поверхности до степени 1-2 по ГОСТ 9.402-80. Если на поверхности имеются масложировые пленки, то поверхность необходимо обезжирить ксилолом или ацетоном.

НАНЕСЕНИЕ:

1. Краска-грунт ЭЛАСТИК Цинк наносится кистью, валиком, окунанием деталей, пневматическим краскопультами, поршневыми компрессорами.
2. Для промывки инструментов и оборудования следует использовать ксилол.
3. Сушка: естественная. Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007-73: не более 3 часов. Длительность сушки до начала эксплуатации: одни сутки.



УПАКОВКА:

Краска-грунт ПРОТЕКТ Металл Цинк поставляется в металлических ведрах объемом 5 кг., 10 кг., 20 кг.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Состав для холодного цинкования ПРОТЕКТ Металл Цинк применяется в таких областях, как гражданское и промышленное строительство, нефтегазовый комплекс, энергетика, портовые и гидросооружения, широко используется для антикоррозионной защиты наружных и внутренних поверхностей промышленного оборудования, металлических конструкций, дорожных ограждений, опор ЛЭП, заборов, мостовых опор и перекрытий.

1. Перед употреблением краску-грунт ПРОТЕКТ Металл Цинк необходимо тщательно перемешать до полного удаления осадка со дна тары.
2. Во время нанесения краску-грунт необходимо каждые полчаса перемешивать для предотвращения осаждения цинкового порошка.
3. До необходимой вязкости (не более 10%) жидкую кровлю можно разбавлять ксилолом.

4. Расход: на однослойное покрытие: 200-250 г/м²
(рекомендуется наносить два слоя). Итоговый расход от 200 до 500 г/м².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Массовая доля цинка в сухом остатке	85%
Сухой остаток краски	90%
Плотность	2200-2500 кг/м ³
Время высыхания до «отлипа» при t=20±3°C	20-30 мин
Вязкость, 20°C	16 Па*с
Начальная прочность на растяжение при t=20°C	36 кгс/см ²
Предел прочности на разрыв	148 кгс/см ²
Адгезия к металлу	2,0 МПа
Адгезия (DIN ISO 2409)	G0
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при t=20±2 °C	не менее 1000 ч
Паропроницаемость	0,8 г/м ² /ч
Относительное удлинение при разрыве	5%
Набухаемость от воды t=20°C, 1000 ч	0%
Морозостойкость	до -70 °C
Температура эксплуатации	от -70 до +150°C
Температура пикового нагрева без изменения качества покрытия	320 °C
Температура хранения	-25 до + 30 °C
Стойкость к ультрафиолетовому излучению	100%

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Настоящая техническая инструкция содержит общие рекомендации по применению материала Наливной пол Эпокси Пол 2К и основана на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте производителя.

Производитель не несёт ответственности за результаты применения материала в следующих случаях:

- нарушение требований настоящей инструкции;
- использование материала на недопустимых основаниях;
- несоблюдение условий подготовки поверхности, нанесения или эксплуатации;
- применение материала в условиях, отличных от рекомендованных;
- воздействие факторов, не связанных со свойствами материала (деформации основания, конструктивные или проектные ошибки, действия третьих лиц).

Поскольку условия выполнения работ и эксплуатации находятся вне контроля производителя, ответственность за выбор материала и правильность его применения несёт подрядчик или заказчик.



Производитель:
ООО «ППК-Кубань»
ИП Мещанин В.Ф.

Адрес производства:
443052, Самарская обл., г. Самара, ул. Мирная 162а

8 800 222-08-28
единый номер

Сайт: nautilus-polymer.ru
E-mail: nautilus-polymer@yandex.ru

ЗАВОДСКИЕ ЦВЕТА:



Базовый цвет
Светло-серый
ненормированный

Краска-грунт ПРОТЕКТ
Металл Цинк не
колорует. Имеет
ненормируемый светло-
серый цвет.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке при температуре хранения от -25 до +35 °C, вдали от прямых солнечных лучей.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОКРАСОЧНЫХ РАБОТ:

1. Нормальные погодные условия: отсутствие дождя, тумана, сильного ветра.
2. Влажность воздуха: не более 80%.
3. Температура окружающего воздуха: от -25 до +30 °C.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.
4. Продукция пожароопасна. Хранить и использовать вдали от открытого огня.

Опасно



Информация, содержащаяся в данном техническом листе является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. Технический лист предназначен, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при его использовании. Так как не имеется какая-либо возможность проверки всех условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантий нашей компании. Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском данного технического листа предыдущий считается недействительным и теряет силу.